



FICHA TECNICA			MATERIA PRIMA PARA NEGRO DE HUMO PROCESADA Y ADITIVA		
Fecha de Revisión		Revisión		Código	
10-may-2017		1		FT-LAB-02	

MATERIA PRIMA PARA NEGRO DE HUMO PROCESADA Y ADITIVADA

PROPIEDAD	UNIDAD	VALOR	MÉTODO ASTM
Densidad	Kg/L a 50°C	1.100 máx.	D1298
Viscosidad	SSF A 50°C	10 min.	D88
Poder Calorífico	Kcal/ Kg	9,500 min.	D240
Azufre	% Peso	4% máx.	D129
Temperatura de inflamación	°C	120 min.	D 92
Temperatura de inflamación	°C	76 min.	D 93